

## PCI® Durapox NT/ NT Plus

### Эпоксидный клей для укладки керамической плитки и заделки швов, подверженных химическому воздействию

**PCI® Durapox NT** эпоксидная масса для приготовления клея и затирки  
**PCI® Durapox NT plus** готовый к применению эпоксидный клей и затирка

#### Области применения

- Для внешнего и внутреннего применения
- Для горизонтальных и вертикальных поверхностей.
- Для достижения химической устойчивости и водонепроницаемости при заделке швов и укладке покрытий керамики, мозаики, клинкерной плитки
- Используется на следующих типах оснований: цементная штукатурка, стяжки на цементной основе, бетон.
- Для керамических покрытий на молочных заводах пивоварнях, сыроварнях, заводах по производству алкогольных и безалкогольных напитков, фабриках, мясокомбинатах, жировых комбинатах, аккумуляторных помещениях, гальванических цехах, красильнях и отбелительных цехах, кожевенных цехах, бумажных фабриках, лабораториях и больницах и др.
- Для заделки швов и укладки керамических покрытий в саунах, бассейнах, душевых, оздоровительных учреждениях, СПА-центрах.



PCI® Durapox NT и PCI® Durapox NT plus используются для укладки химостойкой плитки и затирке швов

- Для керамических покрытий в административных зданиях, гостиницах, туалетах, кухнях, сточных каналах, очистных сооружениях, на ступенях, обрабатываемых антигололедными реагентами.



**СВОЙСТВА И  
ПРЕИМУЩЕСТВА**

- **Химически устойчив, переносит воздействия многих кислот, щелочей, жиров и масел.**
- **Паро- и водонепроницаем, защищает чувствительные к воздействию воды и пара покрытия.**
- **Износостойчив, устойчив к механическому воздействию, может подвергаться очистке паровой машиной.**
- **Твердеет без образования трещин и без усадки, имеет хорошую адгезию к основанию и плитке.**
- **Морозостойкий, универсален для применения внутри помещений и снаружи.**
- **Высокая механическая стойкость, низкий модуль упругости -** преимущество по сравнению с цементными растворами для расшивки швов.
- **Пластичный материал, прост в применении, для ширины швов от 2 до 20 мм.**
- **Образует гладкую, практически не имеющую пор поверхность, которая легко подвергается очистке.**
- **Без запаха;**
- **PCI® Durapox NT содержит исключительно мелкозернистые наполнители, в зависимости от кварцевых наполнителей возможно нанесение методом инъекции, вдавливания или методом расшивки (инструмента для заделки швов) .**
- **PCI® Durapox NT plus содержит вяжущие полимеры с наполнителем и отвердитель, применение добавок не требуется.**
- **Соответствует R2T согласно DIN EN 12004**
- **Выдерживает кратковременное воздействие высоких температур.**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### МАТЕРИАЛ

	PCI® Durapox NT	PCI® Durapox NT plus
Описание материала	эпоксидная смола с добавками и пигментами	эпоксидная смола с мелкозернистыми наполнителями и красителями
Компоненты		двуихкомпонентный
Наличие маркировки		
- основной компонент	класс 9, группа упаковки III, UN 3077, сухое вещество, не органическое вещество. (эпоксидные смолы)	
- отвердитель	класс 8, группа упаковки III, UN 3259 полиамин, сухое вещество, не органическое вещество (изофорондиамин, додецил-дипропилентриамин),	
- по регламенту для воспламеняющихся жидкостей	не воспламеняющийся	
- основной компонент	не воспламеняющийся	
- отвердитель	не воспламеняющийся	
- по регламенту для опасных веществ:		
- основной компонент	раздражитель, опасный для окружающей среды, содержит смеси на базе эпоксидной смолы	
- отвердитель	раздражитель, содержит изофорондиамин, додецил-дипропилентриамин,	
Упаковка	Комбинированная упаковка 4 кг (включая отвердитель)	
Соотношение частей в смеси	2.6 кг основного компонента +1.4 кг отвердителя ( $\triangleq$ 100 : 54 соотношение частей при частичных количествах)	2.9 кг основного компонента +1.1 кг отвердителя ( $\triangleq$ 100 : 38 при частичных количествах)
	Третий компонент: 6,5 кг кварцевого песка HS 020 (фракция 0,06 – 0,2 мм) требуется отдельно	
Цвета		
- № 16 серебристо-серый	№ изделия 3867	№ изделия 3843
- №. 30 белый	№ изделия 3841	№ изделия 3842
- № 31 цементно-серый	№ изделия 3868	№ изделия 3844
- № 22 песочно-серый	№ изделия 6273	№ изделия 6274
Гарантийный срок годности	12 месяцев	
Условия хранения	в сухом и прохладном месте, не хранить длительное время при температуре выше +30°C	

### ПРИМЕНЕНИЕ

#### Расход

(готового раствора)

Примерно 1,6 кг/м<sup>2</sup> на 1 мм толщины слоя

#### Укладка плитки

**Шаг зубчатого шпателя**

- 4 мм примерно 1,9 кг/м<sup>2</sup>
- 6 мм примерно 2,3 кг/м<sup>2</sup>
- 8 мм примерно 3,2 кг/м<sup>2</sup>
- 10 мм примерно 3,8 кг/м<sup>2</sup>

**Заделка швов**

- плитка 25 x 12.5 см примерно 0.6 кг/м<sup>2</sup>  
(ширина шва 3 мм, глубина шва 7 мм)
- мозаика 2.5 x 2.5 см примерно 1,1 кг/м<sup>2</sup>  
(ширина шва 2 мм, глубина шва 3 мм)
- фасадная плитка примерно 1,6 кг/м<sup>2</sup>  
(ширина шва 8 мм, глубина шва 10 мм)

**ПРИМЕНЕНИЕ**

	<b>PCI® Durapox NT</b>	<b>PCI® Durapox NT plus</b>
<b>Покрытие</b>	4 кг PCI® Durapox NT, смешанного с 6,5 кг кварцевого песка	4 кг PCI® Durapox NT plus достаточно для:
<b>Укладка плитки зубчатым шпателем с шагом:</b>	достаточно для:	
- 4 мм	5,5 м <sup>2</sup>	2,1 м <sup>2</sup>
- 6 мм	4,6 м <sup>2</sup>	1,7 м <sup>2</sup>
- 8 мм	3,3 м <sup>2</sup>	1,3 м <sup>2</sup>
- 10 мм	2,8 м <sup>2</sup>	1,1 м <sup>2</sup>
<b>Заделка швов</b>	<b>Кол-во песка 6,5кг/15кг</b>	
- плитка 25 x 12.5 см (ширина шва 3 мм, глубина шва 7 мм)	17,5 м <sup>2</sup> / 31,5 м <sup>2</sup>	6,7 м <sup>2</sup>
- мозаика 2.5 x 2.5 см (ширина шва 2 мм, глубина шва 3 мм)	9,5 м <sup>2</sup> / 17,2 м <sup>2</sup>	3,6 м <sup>2</sup>
- фасадная плитка (ширина шва 8 мм, глубина шва 10 мм)	6,6 м <sup>2</sup> / 11,8 м <sup>2</sup>	2,5 м <sup>2</sup>
<b>Температура применения (температура основания)</b>	от +10°C до +25°C	
<b>Время жизни раствора*</b>	примерно 45 мин	
<b>Время схватывания*</b>	примерно 60 мин	
<b>Время промывки с поверхности плитки*</b>	в течение 60 мин	
<b>Время твердения*</b>		
После укладки:		
- можно затирать швы на стенах	примерно через 4 часа	
- можно ходить/затирать швы на горизонтальных поверхностях	примерно через 16 часов	
<b>Напольное покрытие с расшифтыми швами</b>		
- можно ходить	примерно через 16 часов	
- может подвергаться химическому воздействию и воздействию водой	примерно через 7 дней	
<b>Устойчивость к температурным воздействиям</b>	от -40 °C до +80°C	
<b>Толщина слоя</b>	не менее 2 мм	
<b>Ширина шва</b>	2 - 20 мм	

\* При температуре +23 °C и относительной влажности воздуха 50%. Более высокие температуры сокращают, более низкие – продлевают указанное время.

## Подготовка основания

### ■ Укладка плитки

Основание должно быть чистым, сухим, ровным и прочным. Жирные пятна, остатки клея, краски и иные загрязнения должны быть тщательно удалены с поверхности. Содержание остаточной влажности в цементной стяжке не должно превышать 4%. Не применять раствор для заделки швов, если основание имеет возрастающую влажность.

### ■ Заделка швов

Швы должны быть чистыми, сухими. Пыль, жирные пятна и иного рода загрязнения должны быть тщательно удалены с поверхности. После укладки керамической плитки швы необходимо очистить, и к моменту заделки они должны быть сухими.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Одевайте защитные очки и перчатки!

### ■ Смешивание

#### PCI® Durapox NT

Смешайте основной и отвердительный компоненты в заданной пропорции (см. таблицу Применение) при помощи миксера или дрели. Затем переместите с помощью шпателя полученный раствор в большую чистую ёмкость, добавьте **кварцевый песок (пропорцию см. в таблице Применение)** и перемешивайте до получения однородной массы.

#### PCI® Durapox NT plus

Отвердитель и основной компоненты тщательно перемешивайте при помощи миксера или дрели до получения однородной массы. Полученную массу переместите с помощью шпателя в чистую ёмкость и повторно перемешайте.

### ■ Укладка плитки

- 1 Нанесите тонкий контактный слой раствора на поверхность шпателем, держа его под острым углом для облегчения нанесения последующего слоя.
- 2 На свежий контактный слой нанесите основной слой PCI® Durapox NT или PCI® Durapox NT при помощи кельмы. Наносите лишь такое количество раствора, которое необходимо для того, чтобы успеть правильно расположить плитки до схватывания клея.
- 3 Необходимое расположение и выравнивание плиток осуществляется с помощью лёгкого нажатия на них и перемещения их соответствующим образом.

### ■ Заделка швов

#### 1 Заделка швов шпаклёвочным методом

Готовый раствор нанесите на керамическое покрытие и резиновым шпателем затрите в швы круговыми движениями по диагонали плитки.



PCI® Durapox NT/NT plus используется для укладки плитки и заделки швов в плавательных бассейнах

#### 2 Заделка швов с помощью монтажного пистолета

2.1 Готовый раствор переместите с помощью шпателя в пустую ёмкость объемом не менее 10-15л. Наполните материалом ручной монтажный пистолет для заделки швов.

**2.2** После закрепления пластикового наконечника обрезать его конец в соответствии с шириной обрабатываемого шва. Инъецируйте раствор PCI® Durapox NT/NT plus в шов.

**2.3** Избыточный раствор удалите при помощи резиновой гладилки или пластикового шпателя

### **3 Заделка методом вдавливания**

**3.1** Готовый раствор переместите в ёмкость. Используйте поршень для нагнетания раствора в картридж пистолета.

**3.2** При помощи монтажного пистолета заполните шов, затем при помощи деревянной лопатки вдавите раствор в шов.

**3.3** Избыточный раствор удалите по диагонали резиновой гладилкой или пластиковым шпателем.

### **4 Заделка швов с помощью расшивки (инструмента для заделки швов)**

**4.1** PCI® Durapox-NT смешайте в заданной пропорции с кварцевым песком (см. таблицу Применение). С помощью расшивки заполните раствором швы. Затем затрите материал до образования гладкой поверхности.

### **5 Промывка покрытий после заделки швов**

**5.1** Через 5-10 мин. после заделки швов проведите первую промывку поверхности тёплой водой круговыми движениями, используя жёсткую губку PCI® Epoxi-Schwamm или поролон.

**5.2** Затем промойте поверхность мягкой вискозной губкой (например, PCI® Epoxi-Schwamm fein). Промывайте губку как можно чаще.

**5.3 Для облегчения очистки оставшейся пленки** (примерно через 15 минут) добавьте лимонную кислоту в теплую чистую воду для промывки (соотношение смешивания 50 грамм лимонной кислоты на 5 литров воды) Когда раствор в швах уже затвердел остатки PCI® Durapox NT/NT plus можно удалить с помощью раствора на основе лимонной кислоты; сильные загрязнения удалять только с помощью PCI® Special-Reiniger-Epoxy.

#### **Соотношение при смешивании при использовании PCI® Durapox NT**

Укладка плитки и заделка швов:

4 кг PCI® Durapox NT

+ примерно 6.5 кг кварцевого  
песка HS 020 (0,06-0,2 мм)

Заделка швов:

4 кг PCI® Durapox NT + примерно  
15 кг кварцевого песка F 32 (0.1 –  
0.4 мм) (количество кварцевого  
песка добавляйте в зависимости  
от желаемой консистенции).



Промывка керамического покрытия при помощи мягкой губки PCI® Epoxi-Schwamm fein

**ЦВЕТОВАЯ  
ПАЛИТРА**



**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ И  
ИНСТРУМЕНТЫ**

**Мягкая губка PCI® Epoxy-Schwamm fein**

**Жёсткая губка PCI® Epoxy-Schwamm hart**

**Специальное чистящее  
средство  
PCI® Special-Reiniger-Epoxy,  
канистра 5 кг**



Прочное на износ и устойчивое к химическому воздействию керамическое покрытие, например, в помещениях молочного завода.

**Стойкость к воздействию химических веществ**  
 (длительность испытания 500 часов при температуре +20°C)

	Концентрация (весовой %)			Концентрация (весовой %)		
<b>Неорганические кислоты</b>						
Фосфорная кислота	до	50%	+	Раствор тиосульфата натрия	до	20%
Азотная кислота	до	20%	+	Раствор хлорида цинка	до	50%
			(обесцвечивание)	Пластовая вода		
Соляная кислота	до	37%	+	<b>Топлива, масла</b>		
Серная кислота	до	70%	+	Неэтилированный бензин		
			(обесцвечивание)	Этилированный бензин		
				Бензин 95 и 98		
<b>Органические кислоты (обесцвечивание)</b>						
Муравьиная кислота	до	5%	(+)	Дизельное топливо		
Борная кислота	до	10%	+	Био дизельное топливо		
Уксусная кислота	до	10%	(+)	Авиационное горючее		
Молочная кислота	до	10%	+	Моторное масло		
Щавелевая кислота	до	10%	+	Легкое топливное масло		
Винная кислота	до	25%	+	(EL)		
Лимонная кислота	до	10%	+	Тяжелое топливное масло		
				Парафиновое масло		
				Гидравлическое масло		
				Силиконовое масло		
<b>Щёлочи</b>						
Нашатырный спирт	до концентр. раствора +					
Раствор гашеной извести	до	20%	+	Пищевое масло		
Хлорный отбеливатель	до концентр. раствора +			Терпентинное масло		
Раствор едкого кали	до	50%	+	<b>Растворители</b>		
Раствор каустической соды	до	50%	+	Ацетон		(+)
				Бутанол		(+)
<b>Соли</b>						
Раствор хлорида алюминия	до	30%	+	Этиловый спирт		(+)
Раствор сульфата алюминия	до	40%	+	Изопропиловый спирт		(+)
Раствор хлорида аммония	до	10%	+	Петролейный эфир		(+)
Раствор карбоната аммония	до	50%	+	Формальдегид		(+)
Раствор нитрата аммония	до	50%	+	Ксиол		(+)
Раствор хлорида бария	до	50%	+	Этилацетат	до 20%	(+)
Раствор хлорида кальция	до	40%	+	Петролейный эфир		(+)
Раствор нитрата кальция	до	40%	+	<b>Прочие</b>		
Раствор сульфата железа	до	50%	+	Очиститель Witty Pool		
Раствор карбоната кальция	до	30%	+	Red SE		
Раствор перманганата калия	до	20%	+	Агрессивные для бетона		
				воды		
Раствор поваренной соли	до	5%	+	Пиво		
			(обесцвечивание)	Кока-кола		
				Дибутилфталат		
Раствор сульфата меди	до концентр. раствора +			Раствор для проявления		
	до 15%			Глицерин		
				Сыворотка молочная		
				Перекись водорода	до концентр. раствора +	

+ = устойчив; (+) = кратковременно устойчив; - = не устойчив

## **ВНИМАНИЕ**

- При проведении работ одевайте защитные очки и перчатки/маску для лица.
- Не используйте материал при температуре основания ниже +10 °C.
- Оптимальная температура для заделки швов PCI® Durapox NT/ NT plus составляет +20 °C.
- Перед заполнением водой плавательные бассейны должны быть тщательно очищены, в случае необходимости – обработаны дезинфицирующим средством.
- Для плавательных бассейнов, напольных покрытий и иных поверхностей, подверженных постоянной механической нагрузке, необходима укладка выравнивающего слоя. Для укладки стеклянной мозаики основание должно быть выровненным.
- Для заделки швов на мозаичном покрытии следует удалить из швов остатки плиточного клея до его затвердевания .
- При укладке покрытий из прозрачной или полупрозрачной мозаики саму укладку, а также заделку швов следует производить PCI® Durapox NT или PCI® Durapox NT plus.
- Используйте только небольшое количество воды для очистки поверхности. Не допускайте попадания этой воды в канализацию.
- Рекомендуется особо тщательно провести очистку поверхности с целью удаления остатков материала и налёта, которые могут быть прозрачными и едва видимыми, и влажными. Потом налет и остатки клея трудно будет удалить
- При использовании чистящих средств, содержащих кислоты, может происходить частичное обесцвечивание заделанных швов.
- Никогда не добавляйте для разбавления PCI® Durapox NT и PCI® Durapox NT plus чистящее средство PCI® Special-Reiniger-Eroxy, спирт или иные жидкости
- При заделке швов следует защитить швы примыкания и деформационные швы малярным скотчем.
  
- Швы между керамикой и штукатуркой, бетоном, встроенными элементами, водопроводными трубами а также угловые швы,стыки и деформационные швы заделываются при помощи эластичного герметика.  
Стандартное применение:  
- PCI® Silcoferm S,  
- PCI® Silcoferm VE
- Применение при укладке химстойких систем:  
- Masterflex 474
- PCI® Durapox NT и PCI® Durapox NT plus содержат пигменты. При заделке швов на покрытиях неглазурованной плиткой рекомендуется провести пробную заделку швов (проба на образование пигментных пятен).
- При использовании чистящих средств, содержащих кислоты, очень быстро может произойти обесцвечивание.

- Гарантированные технические качества распространяются исключительно на PCI® Durapox NT и PCI® Durapox NT plus, но не на покрытие, обработанное данным материалом.
- При повторной заделке глубина шва должна быть не менее 3 мм.
- Если в воду для очистки покрытия добавлялось чистящее средство PCI® Special-Reiniger-Epoxy, это покрытие следует ещё раз промыть чистой водой.
- Белый цвет PCI® Durapox NT и PCI® Durapox NT plus не рекомендуется применять для напольных покрытий и покрытий вне помещений из-за повышенной загрязняемости.
- Налейте воду для промывки в бочки и дайте ей отстояться. Осадок и застывшую эпоксидную смолу нельзя удалять как строительный мусор
  
- Использованные инструменты промыть водой сразу же после проведения работ. В затвердевшем состоянии возможна только механическая очистка.
- В случае кристаллизации основного компонента следует разогреть его в водяной бане (до +50°C) и тщательно перемешать. Смешивание с отвердителем производите только после охлаждения основного компонента до комнатной температуры.

## **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

При смешивании компонентов используйте защитные очки. При контакте с кожей основной компонент или отдельные компоненты могут вызывать раздражение, отвердитель может вызывать щелочной ожог. Поэтому в любом случае нужно избегать контакта с кожей, например, одевая защитные перчатки.

## **НАЛИЧИЕ МАРКИРОВКИ**

### **PCI® Durapox NT, основной компонент** **PCI® Durapox NT plus, основной компонент**

Содержат эпоксидную смолу с молекулярным весом  $\leq$  700. Выполняйте инструкции изготовителя. Раздражитель для глаз и кожи. Возможна повышенная чувствительность при контакте с кожей. Храните в недоступном для детей месте. В случае контакта с глазами немедленно промойте их большим количеством воды и обратитесь к врачу. В случае контакта вещества с кожей немедленно примите душ с мылом и переоденьтесь. При плохом самочувствии обратитесь к врачу, покажите ему этикетку с упаковки или проспект этого материала.

### **PCI® Durapox NT, отвердитель**

### **PCI® Durapox NT plus, отвердитель**

Содержат изофорондиамин и додесил-дипропилентриамин. Вызывает щелочной ожог кожи. Возможна повышенная чувствительность при контакте с кожей. Храните в недоступном для детей месте. Избегайте контакта с кожей и глазами. В случае контакта с глазами немедленно промойте их большим количеством воды и обратитесь к врачу. В случае контакта вещества с кожей немедленно примите душ с мылом и переоденьтесь. При работе с веществом используйте защитные очки и перчатки. При плохом самочувствии обратитесь к врачу, (если необходимо, покажите ему этикетку на упаковке или проспект этого материала).

Для получения дополнительной информации см. Паспорт Безопасности.

Условия производства работ и особенности применения нашей продукции в каждом случае различны. В технических описаниях мы можем предоставить лишь общие указания по применению. Эти указания соответствуют нашему сегодняшнему уровню осведомлённости и опыта. Сотрудник, использующий материал, обязан проверить пригодность и возможность его применения для предусмотренных целей. При особых требованиях следует обратиться за рекомендациями к специалистам ООО «БАСФ Строительные системы».

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11

86159 Augsburg, Germany

Tel. +49 (821) 59 01-0

Fax +49 (821) 59 01-390

[www\\_pci-augsburg.de](http://www pci-augsburg.de)**Официальный поставщик в РФ:**

ООО «БАСФ Строительные системы»,

119017, Москва, Кадашевская наб., д.14, к.3.

Тел.: +7 495 225 64 39/15

Факс: +7 495 225 64 11

E-mail: [stroysist@basf.com](mailto:stroysist@basf.com) [www stroysist.ru](http://www stroysist.ru)

Июль 2013 года.